KARTA TECHNICZNA

FORMULA 5

Bez silikonowy środek rozdzielający o słabej sile uwalniania

Charakterystyka

Formula 5 jest średnio trwałym, suchym, bez silikonowym środkiem antyadhezyjnym do form. Jest on oparty na mieszaninie wosków i estrów zapewniając doskonałe właściwości uwalniania wszystkich rodzajów tworzyw termoplastycznych, niektórych tworzyw sztucznych termoutwardzalnych i wielu rodzajów gumy.

Zastosowanie:

Zapewnia delikatny, suchy film ułatwiający usuwanie drobnych szczegółów, części wykonanych z tworzyw sztucznych i gum w procesach wtrysku, formowania próżniowego i zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie gipsu modelarskiego, GRP i gumy silikonowej w pozostałych procesach plastycznych. Tworzy atrakcyjne matowe wykończenie i nie gromadzi się w formie. Przyczynia się do poprawy jakości powierzchni, zmniejszenia odpadów i zwiększenia produkcji.

Również stosowany jako antyadhezyjny środek w przemyśle, tekstylnym, krawieckim, przeróbczym pianek, drukarskim i obuwniczym

Produkt całkowicie pozbawiony silikonu dlatego jest odpowiedni do elementów dekoracyjnych, które podlegają dalszym procesom obróbczym (np. lakierowanie, drukowanie, metalizowanie, zgrzewanie, klejenie).

Dane techniczne:

Wygląd: .....bezbarwna, przezroczysta ciecz
Zapach .....rozpuszczalnika węglowodorowego
Ciężar właściwy…….0,682 g/cm3
Ciśnienie ……..…….3,5 bar
Szybkość wypływu .....1,0 g/sek.
Rozpuszczalność: .....nierozpuszczalny w wodzie,
…….rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników
Temperatura pracy:…….....do 150 °C
Palność .....łatwopalny (nie stosować przy otwartym ogniu)
Opakowanie: …….....aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie), ……25ltr.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

Milar Sp. z o.o. ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Tel. 022 755 85 21, Fax. 022 755 80 09, milar@milar.pl

Sposób użycia:

Nanosić cienką warstwę ciągłym strumieniem z odległości ok. 25 do 30 cm.

Dodatkowe informacje

- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No.: 174011

Przeznaczenie:

- przetwórstwo gum i termoplastów
- formowanie próżniowe
- można stosować z gipsem modelarskim i GRP

Przechowywanie:

Produkt może być przechowywany w temperaturze otoczenia i posiada okres przechowywania nie mniejszy niż 72 miesiące, przy poprawnym, magazynowaniu. Aerozole powinny zawsze być przechowywać w temperaturze poniżej 50 ° C, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Bezpieczeństwo:

Karta charakterystyki produktu dostępna osobno.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

milar
kleje • kompozyty • żywice
member of the Biesterfeld Group

Milar Sp. z o.o. ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Tel. 022 755 85 21, Fax. 022 755 80 09, milar@milar.pl